



0038

PROBISA, PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U.  
C/ Gobelos, 25-27. 28023 - MADRID

14

0038/CPR/MAD/20130018/B2

EN 14023:2010

Betún mejorado con caucho B 25/55-55C

Betún mejorado con caucho (NFU), para fabricación de mezclas bituminosas

<b>Requisitos técnicos</b>	<b>Valores característicos</b>	<b>Prestaciones y clase prestacional</b>
Penetración a 25 °C	36	25-55 (Clase 3)
Punto de reblandecimiento	56,4	≥ 55 (Clase 7)
Fuerza-Ductilidad a 10 °C	2,76	≥ 2 (Clase 6)
Recuperación elástica a 25 °C	22	TBR
Fragilidad Fraass	-8	≤ -7 (Clase 4)
Estabilidad al almacenamiento		
- Dif. Punto reblandecimiento	4	≤ 5 (Clase 2)
- Dif. Penetración	5	≤ 9 (Clase 2)
<u>Ligante tras someterse a RTFOT</u>		
Cambio de masa	0,04	≤ 1 (Clase 5)
Penetración retenida	85	≥ 60 (Clase 7)
Incremento Punto Reblandecimiento	6	≤ 10 (Clase 3)